


The Argolite logo is displayed in a red, italicized sans-serif font.

VISTA

414 Camouflage

HPL Unidekore

Argolite

<http://www.argolite.ch> | verkauf@argolite.ch

Tipo: HPL | Uni decor

Textur stetig

Unidekore und Oberflächenstrukturen sind frei kombinierbar. Bei den angegebenen NCS-Referenzwerten handelt es sich um nächstgelegene Definitionen. Bestellen Sie immer ein aktuelles und farbverbindliches A4-Muster. Unsere Partner für passende Kanten finden Sie unter "Produkte".

ID mtextur	63854
Fabricante	Argolite
Email do Fabricante	verkauf@argolite.ch
Linha de produto	HPL Unidekore
Informações sobre linhas de produtos	Unidekore und Oberflächenstrukturen sind frei kombinierbar. Bei den angegebenen NCS-Referenzwerten handelt es sich um nächstgelegene Definitionen. Bestellen Sie immer ein aktuelles und farbverbindliches A4-Muster. Unsere Partner für passende Kanten finden Sie unter "Produkte".
Nome do material	414 Camouflage
Tipo	HPL / Uni decor
Informação do material	Textur stetig
eBKP	C 2.1 External walls / C 2.2 Internal walls / C 4.1 Suspended slabs / C 4.4 Roof structure, roof slabs / E 2.3 Facade cladding / E 2.4 Facade systems / E 3.3 Sunshading systems / G 3.2 Finished wall coverings / G 4.2 Finished ceiling coverings / I 2.2 Freestanding walls
IFC	IfcCovering / IfcCurtainWall / IfcFurniture / IfcShadingDevice
Área de aplicação (mtextur Classic)	Interior / Parede / Móbilía / Cobertor / Fachada Exterior / Parede / Móbilía / Cobertor / Fachada
Zonas de Entrega	LI / AT / IT / FR / DE / CH
Tamanho da textura CAD & BIM	Altura: 200.0 mm / Largura: 200.0 mm

INFORMAÇÕES JURÍDICAS IMPORTANTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS MTEXTUR E DA FICHA TÉCNICA MTEXTUR:

Na base de dados mtextur e na ficha técnica mtextur encontrará uma selecção de materiais digitalizados de alta qualidade, classificados por tipo e subtipo de material, gama de cores, área de aplicação, fabricante e linha de produtos. A precisão da cor das texturas CAD nem sempre podem ser garantidas, tal como a textura CAD pode ser diferente da do produto oferecido pelo fabricante. Para amostras fidedignas, contactar directamente o respectivo fabricante ou departamento de vendas (link de consulta no material). Terão todo o prazer em responder a quaisquer outras perguntas ou fornecer informações. A informação da base de dados mtextur foi compilada com o melhor dos nossos conhecimentos e testada com cuidado. No entanto, não se pode excluir completamente a possibilidade de ocorrência de erros. A editora h2c GmbH e os respectivos fabricantes e distribuidores não assumem qualquer responsabilidade legal por qualquer informação incorrecta e suas consequências, a menos que a h2c GmbH aja intencionalmente.

Max. Comprimento / Formato	Comprimento = 3300 mm / Largura = 1600 mm / Espessura = 30 mm
min. Formato	Comprimento = 2160 mm / Largura = 1060 mm / Espessura = 1 mm
Qualidade	SN EN 438
EN/DIN	SN EN 438
ISO	SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14295
Peso	1400.0 kg/m ³
Condutibilidade térmica	0.3 W/mK
Brandkennziffer	4.3 -5.3
Valor de reflectância da luz	33
Tolerância de dimensão comprimento/largura	-0 / +20 mm
Características Informações	• Formate: 2160 mm * 930 mm, 2160 mm * 1060 mm, 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1600 mm • Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 – 1970 kg/m³ je nach Ausführung • Ausführungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Kompakt (selbsttragend), Spanplatten belegt, MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, Schwerentflammbar (RF2), mit Dampfsperre, Antifingerprint • Mögliche Anwendungen: Möbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-)Türblätter

INFORMAÇÕES JURÍDICAS IMPORTANTES SOBRE A UTILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS MTEXTUR E DA FICHA TÉCNICA MTEXTUR:

Na base de dados mtextur e na ficha técnica mtextur encontrará uma selecção de materiais digitalizados de alta qualidade, classificados por tipo e subtipo de material, gama de cores, área de aplicação, fabricante e linha de produtos. A precisão da cor das texturas CAD nem sempre podem ser garantidas, tal como a textura CAD pode ser diferente da do produto oferecido pelo fabricante. Para amostras fidedignas, contactar directamente o respectivo fabricante ou departamento de vendas (link de consulta no material). Terão todo o prazer em responder a quaisquer outras perguntas ou fornecer informações. A informação da base de dados mtextur foi compilada com o melhor dos nossos conhecimentos e testada com cuidado. No entanto, não se pode excluir completamente a possibilidade de ocorrência de erros. A editora h2c GmbH e os respectivos fabricantes e distribuidores não assumem qualquer responsabilidade legal por qualquer informação incorrecta e suas consequências, a menos que a h2c GmbH aja intencionalmente.