

**Argo/ite**

VISTA FRONTALE

## **1150 Milton**

### **HPL STRATO Anti-Fingerprint**

### **Argolite**

<http://www.argolite.ch> | [verkauf@argolite.ch](mailto:verkauf@argolite.ch)

**Tipo:** HPL | Superficie / Struttura

Textur stetig

Die robuste und hygienische Oberfläche vereint ihre samtweiche Haptik mit der geringen Lichtreflexion und den gewohnten hygienischen Eigenschaften von HPL nach EN438. Strato Anti-Fingerprint ist beständig gegen Chemikalien und lebensmittelecht. Neu auch als Kompakt und Kompakt Prime erhältlich. Kombinationen mit Wunschdekor auf Anfrage.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mtextur ID                         | 88722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produttore                         | Argolite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Email Produttore                   | verkauf@argolite.ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Linea di prodotto                  | HPL STRATO Anti-Fingerprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informazioni linea di prodotto     | Die robuste und hygienische Oberfläche vereint ihre samtweiche Haptik mit der geringen Lichtreflexion und den gewohnten hygienischen Eigenschaften von HPL nach EN438. Strato Anti-Fingerprint ist beständig gegen Chemikalien und lebensmittelecht. Neu auch als Kompakt und Kompakt Prime erhältlich. Kombinationen mit Wunschdekor auf Anfrage. |
| Nome del materiale                 | 1150 Milton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo                               | HPL / Superficie / Struttura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informazioni materiale             | Textur stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| eBKP                               | C 2.2 Parete grezza interna / C 4.1 Soletta / G 3.2 Rivestimento finale di pareti / G 4.2 Rivestimento finale di soffitti / I 2.2 Parete libera                                                                                                                                                                                                    |
| IFC                                | IfcCovering / IfcFurniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Area di applicazione               | Interno / Mobilia / Muro / Soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zone di consegna                   | CH / LI / AT / DE / FR / IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensione della texture CAD & BIM | Altezza: 500.0 mm / Ampio: 500.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungo max. / Format                         | Lunghezza = 3300 mm / Larghezza = 1300 mm / Spessore = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| min. Formato                                | Lunghezza = 2600 mm / Larghezza = 1300 mm / Spessore = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Qualità                                     | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EN/DIN                                      | SN EN 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ISO                                         | SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001, ISO 14277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                                        | 1400.0 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conduttività termica                        | 0.3 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brandkennziffer                             | 4.2 - 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valore di riflessione della luce            | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tolleranza dimensionale lunghezza/larghezza | -0 / +20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caratteristiche                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formate: 2600 mm * 1300 mm, 3300 mm * 1300 mm</li> <li>• Materialgewicht, Dichte: ca. 1400 – 1970 kg/m<sup>3</sup> je nach Ausführung</li> <li>• Ausführungen: Zum Belegen (nicht selbsttragend), Selbsttragend, Spanplatten belegt, MDF belegt, Norrit belegt (RF1), Magnethaftend, mit Dampfsperre</li> <li>• Mögliche Anwendungen: Möbel, Fronten, (geklebte) Wandverkleidungen, (Schiebe-)Türblätter</li> <li>• Nicht für Küchenrückwände geeignet</li> </ul> |

#### Avvertenza legale importante sull'utilizzo del database mtextur e della scheda tecnica mtextur

Il database mtextur e le schede tecniche mtextur presentano una selezione di materiali da costruzione digitalizzati, classificati per tipologia di materiale, sottotipologia, gamma cromatica, ambito di applicazione, produttore e linea di prodotto. Tutti i contenuti sono forniti esclusivamente a scopo informativo e di supporto alla progettazione e sono non vincolanti. L'aspetto cromatico, la trama, le caratteristiche superficiali e la scala delle texture CAD & BIM possono differire dai prodotti effettivamente forniti dai rispettivi produttori. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o alla completezza delle rappresentazioni digitali. Per campioni vincolanti, specifiche tecniche e informazioni specifiche di prodotto, fanno fede esclusivamente i produttori o i distributori competenti, che devono essere contattati direttamente (link di richiesta disponibile per ciascun materiale). I contenuti sono redatti con la dovuta cura e secondo le migliori conoscenze disponibili; tuttavia errori, omissioni o discrepanze non possono essere completamente esclusi. L'editore del database mtextur, h2c GmbH, così come i produttori e i distributori indicati, declinano espressamente qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, inclusi danni consequenziali, incidentali o perdite economiche, derivanti dall'uso del database mtextur o delle schede tecniche mtextur. La responsabilità è assunta esclusivamente in caso di dolo.